

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ №: 0008-2018

Работа № 7960-0013-18
Дата отчёта 06.05.18
Объект УКПГ "Карпёновское"
Местоположение Саратовская обл.

Образец : Сера техническая газовая гранулированная		Поступил: 06.05.18		
Информация по отбору образца: Композитная проба отобрана инспектором ООО "Интертек Тестинг Сервис-Центр" в соответствии с ТУ 2112-002-18917526-2012		Дата: 25.04.18		
Описание образца : Желтые гранулы полусферической формы				
Анализ выполнен: В испытательной лаборатории (ИЛ) ООО "Интертек Тестинг Сервис-Центр" г. Астрахань		Дата: 06.05.18		
Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Требования спецификации	Результат
Сера, массовая доля	%	ГОСТ 127.2 п.2	более 99,98	99,99
Зола, массовая доля	%	ГОСТ 127.2 п.3	менее 0,02	0,004
Кислоты в пересчете на серную, массовая доля	%	ГОСТ 127.2 п.4	менее 0,0015	0,0005
Органические вещества, массовая доля	%	ГОСТ 127.2 п.5.3	менее 0,01	0,003
Вода, массовая доля	%	ГОСТ 127.2 п.12	менее 0,5	0,55
Гранулы диаметром от 1.0 до 7.0 мм, массовая доля	%	ТУ 2112-002-18917526 п.6.6	более 98	97,2
Насыпная плотность	г/см ³	ТУ 2112-002-18917526 п.6.8	1,04 - 1,30	1,22
Наличие механических загрязнений		Визуально	не допускается	отсутствие
Форма гранул		Визуально	полусферическая	полусферическая

Примечание:

ООО «ИТС-Центр» г. Астрахань
Начальник лаборатории: Бурлина Ю.А.




*Настоящий Аналитический отчёт касается только образцов, подвергнутых испытаниям.
Интерпретация результатов испытания производится на основании показателей точности используемых методов.
Настоящий Аналитический отчёт не может быть частично или полностью скопирован, или перепечатан без разрешения
Испытательной Лаборатории Интертек Астрахань*